

# KLEIBERIT Suprafiks 126

**Jednokomponentan, visoko viskozni  
lepak, u kartuši za montažu**

Montažni lepak Suprafiks 126 olakšava obilne radove montaže kao n.pr. montaža lajsni, plehova, ploča ili cementne ploče.

Kleiberit Suprafiks 126 je jednokomponentan i koristi se iz kartuše.

Nanosi se u trakastom obliku i nudi visoku početnu čvrstoću, što znači da nema potrebe za podupiranja i zatezivanja alatom.

Suprafiks je idealni pomoćnik kod mnogih montažnih radova, gde spoj treba biti nevidljiv.

## Područje primene

Lepljenje

- prozornih klupica, lajsni, zidnih panela, panela, plastične ploče
- pločica, pleha, pene (osim polistirol pena), cementa i mnoge druge plastike na upijajuće podloge kao zidove, beton, gips
- postojanost temperature od -40° C do +70° C, ovisno od materijala
- čvrstoća se postiže nakon opr. 24 sata

## Prednosti

- jednostavan i brz rad iz kartuše
- ispunjava fugne – i kada površina nije ravnomerna
- štedljiv u potrošnji, pošto se nanosi samo jednostrano u obliku gusenice
- visoka početna čvrstoća
- nema tendencije ka stanju krtosti

## Prerada

Lepak se nesme prerađivati ispod +5° C. Površine koje se lepe moraju biti čvrste, suve, očišćene od prašine i masnoće. Špic kartuše odrezati, diznu zašarafiti i saseći na odogovarajuću veličinu, kartušu staviti u pištolj za nanos lepka.

Jednostrani nanos. Kod manjih površina je dovoljno naneti lepak na rubove ili samo dijagonalno ili krstasti nanos lepka. Kod većih površina se preporučuje nanos lepka kao uzica u razmaku od 5 do 10 cm.

**Način nanosa:** sa pištoljom za nanos lepka ili sa pištoljom koji radi pod pritiskom

Pištrolj nakon upotrebe odmah odkočiti, tako se izbegava naknadno kapanje lepka. Delovi koji se lepe u roku otvorenog vremena (3-5min.) sastaviti i dobro stegnuti. Nakon nanosa lepka stvori se koža na površini lepka, koja se obavezno sa trljanjem otvara. Lepak se može u obliku crta na pozadinu predmeta lepljenja naneti, i isto tako dobro pritisnuti tako da se lepak prenese i na drugu stranu. Delove odvojiti, sačekati 3-5 minuta i pomogućnosti sa što jačim pritiskom opet spojiti.

## Karakteristike

**osnova:** polihloropren

**gustoća:** oko 1,13 g/cm<sup>3</sup>

**sadržaj čvrste materije:** oko 54 %

**boja:** svetložuta

**konzistencija:** viskoviskozna pasta, nanos moguć sa špahtlom

**otvoreno vreme:** 3-5 minuta, ovisno od debljine lepka koji se nanosi u obliku gusenice

**oznaka:** potrebna oznaka ka EU propisu, lako zapaljivo, klasa opasnosti A 1, slobodno od aromata

(pogledajte naš sigurnonosni list )

# KLEIBERIT Suprafiks 126

## Čišćenje

Aparati za nanos se mogu čistiti sa  
KLEIBERIT čistačem C 820.0.

## Pakovanja

**KLEIBERIT Suprafiks 126:**  
karton sa 12 kartušama 350 gr  
**KLEIBERIT čistač C 820.0:**  
karton sa 12 plehutih flaša 900 ml  
kanister 4,5 kg neto

## Skladištenje

KLEIBERIT Suprafiks 126 ima rok trajanja u  
originalnom pakovanju i na temperaturi od 10 – 25°  
C, godinu dana.

Na hladnom i suvom mestu čuvati.

Otporno na mraz do -10° C samo u toku kratkog  
transporta.

va 0610

Zbrinjavanje lepka i ambalaže = šifra zbrinjavanja otpada 080409

Naša ambalaža napravljena je od recikliranog materijala.  
Dobro ispražnjena ambalaža se može ponovo upotrebiti.

### Servis

Naše tehničko savetovalište vam stoji na raspolaganju.  
Navedeni podaci su naše lično iskustvo i nije garancija u smislu BGH zakona.  
Zamoljavamo vas da sami ispitajte proizvod kako bi ustanovili dali je isto  
povoljno za vašu upotrebu. Odgovornost, koja prelazi vrednost našeg  
proizvoda, nepreuzimamo niti uz upotrebu naših besplatno i neobavezujuće  
savetodavanih usluga.