

KLEIBERIT 300.0

Industrijski lepak za vodootporna lepljenje ka DIN EN 204, kvalitet lepljenja D 3

Područje primene

- lepljenje prozora i vrata
- površinsko lepljenje HPL-ploča
- završna obrada pregrada i elementskog nameštaja
- lepljenje čvrstih i egzotičnih drva, na primer proizvodnja stepenica
- povoljno za furniranje
- visoko frekventno lepljenje

Prednosti

- jednokomponentni lepak – odmah upotrebljiv
- dvokomponentni lepak – za visoke zahteve
- povoljno za vruće i hladno lepljenje
- kratko vreme presovanja

Karakteristike lepljenja

- KLEIBERIT 300.0 je jednokomponentni lepak odgovara normi DIN EN 204 - D 3
- kao dvokomponentni lepak sa 5 % učvršćivača 303.5 odgovara D 4 (i.f.t.-izveštaj broj 14-002990-PR09 od 25.11.2014)
- visoka čvrstoća isto kod čvrstih i egzotičnih drva
- fugna lepljenja (jednokomponentni-lepak): čvrsta i bezbojan
- fugna lepljenja (dvokomponentni-lepak): žilav tvrd, lagano žučkast

Karakteristike lepka

osnova: PVAC-disperzija

odnos mešavine:

(težina ili volumen): komp.A:komp.B : 20:1
(odgovara 5 % učvršćivač)

gustoća: komp.A = oko 1,10 g/cm³
komp.B = oko 1,13 g/cm³

pH-vrednost: 3 ± 0,5

boja lepka: bela

boja mešavine: bela

konzistencija: srednje viskozno

Viskozitet kod 20°C

- Brookfield RVT

Sp. 6/20 Upm: 12.000 ± 3.000 mPa·s

vreme u posudi: sa učvršćivačem oko 24 sata

otvoreno vreme (bei 20°C): 6 - 10 minuta

tačka beljenja: oko +5°C

oznaka lepka: nije potrebna oznaka ka EU propisu (pogledajte naš sigurnosni list)

oznaka učvršćivača:

potretna oznaka ka EU propisu.

Ruke i oči čuvati ! Prskanje odmah sa vodom isprati.
(pogledajte naš sigurnosni list)

Način nanosa

- sa četkom, špahtlom ili valjkom
- mašinom za nanošenje lepka

Mašine za nanos moraju biti od V2A materijala ili plastike.

Prerada

Materijale koje nameravate lepiti potrebno je očistiti od prašine, ulja i masnoća, te aklimatizovati. Najpovoljnija temperatura za obradu je 18 - 20°C, a najpovoljnija vlažnost drveta 8 – 10% , kod proizvodnje prozora 10 – 14 %.

Ne sme se lepiti na temperaturi nižoj od +10°C. Najčešće je dovoljan samo jedan sloj lepka. Kod lepljenja tvrdih ili egzotičnih vrsta drva, preporučuje se obostrani nanos lepka.

Količine nanosa:

100 - 130 g/m² kod furnirskih radova

150 - 200 g/m² kod lepljenje masivnog drveta

Količina je ovisna od strukture površine i sprave sa kojom se nanosi lepak.

Otvoreno vreme: 6 - 10 minuta

Otvoreno vreme ovisi od količine lepka, upijanosti

Strana 1 od 2

KLEIBERIT 300.0

materijala, vlage drveta i vazduha i temperature.

Vreme u posudi: oko 24 sata

Propisanu količinu učvršćivača umešati, dok se nedobija dobra mešavina.
Nakon isteka vremena u posudi, ostatak se može dalje upotrebiti kao D3 lepak. Ili kroz dodavanje ponovo učvršćivača dobijate D4 lepak.

pritisak: 0,7 - 1 N/mm² kod lamela ili lepljenje drvenih slojeva

Vreme pritiska za lepljenje:

Lepljenje fugni	20°C	od 15 min
Lepljenje fugni (zagrejano)	50°C	od 5 min
Lepljenje fugni	80°C	od 2 min
Površinsko lepljenje HPL-ploča	20°C	15-20 min
Površinsko lepljenje HPL-ploča	50°C	oko 5 min
Površinsko lepljenje	80°C	1-2 min

Kod upotrebe kao dvokomponentni lepak, navedeno vreme za 50 % produžuje.

Mešavina ako lagano zapeni, neškodi, može da se odkloni kroz mešanje.

Odgovarajući normi DIN/EN 204 konačna postojanost se dobija tek nakon 7 dana.

Drvo i drvne prerađevine su prirodni materijali kod kojih, uslovno od područja rasta drveta i specifičnim karakteristikama drveta, u pojedinim slučajevima može doći do lagane promene boje.
(na primer bukva, trešnja ili sugar maple)
Isto tako može doći kod lepljenja hrasta i dodira gvožđa do promene u boji.

Zbrinjavanja lepka i ambalaže = šifra zbrinjavanja otpada 080410 + 080501
Naša ambalaža napravljena je od recikliranog materijala.
Dobro ispraznjena ambalaža se može ponovo upotrebiti.

Čišćenje

Čišćenje alata i pakovanja samo čistom vodom.

Pakovanja

KLEIBERIT 300.0:

plastična kanta	4.5 kg neto
plastična kanta	10 kg neto
plastična kanta	28 kg neto
bure	130 kg neto
kontejner	1000 kg neto
karton sa 9 flaša	à 1 kg neto

učvršćivač 303.5:

karton 12 flaša	po 0,7 kg neto
kanistar	5 kg neto

Skladištenje

Obe komponente imaju rok trajanja u originalnom pakovanju i na temperaturi od 20°C, oko godinu dana.

Lepak je otporan na mraz do -30°C.

Pre upotrebe lagano dovesti na sobnu temperaturu.

va 0315

Servis

Naše tehničko savetovalište vam stoji na raspolaganju.
Navedeni podaci su naše lično iskustvo i nije garancija u smislu BGH zakona.
Zamoljavamo vas da sami ispitate proizvod kako bi ustanovili da li je isto povoljno za vašu upotrebu. Odgovornost, koja prelazi vrednost našeg proizvoda, nepreuzimamo niti uz upotrebu naših besplatno i neobavezujuće savetovanja usluga.