

KLEIBERIT 343.3

Dýhovací lepidlo bez formaldehydu

Oblast použití

- lepení dýh na desky z dřevěných materiálů

Přednosti

- bez obsahu formaldehydu podle ISO 15373 metoda A
- pro přímé použití
- bez zabarvení
- vhodné pro lepení za tepla i za studena
- tvrdá-elastická transparentní lepená spára
- po horkém lisovacím procesu ($>100^{\circ}\text{C}$) lze lepené díly přímo dále zpracovávat (povrchová úprava je možná už 24 hodin po lepení)
- Složení lepidla KLEIBERIT 343.3 odpovídá směrnici FDA 21CFR§175.105
- Žádné VOC emise

Vlastnosti lepidla

Báze: Syntetický polymer
Hustota: ca. $1,10 \text{ g/cm}^3$,
Hodnota pH: ca. 5
Barva lepidla: bílá
Konzistence: středně viskózní
Viskozita při 20°C - Brookfield RVT, Sp.6/20 Upm: $14.500 \pm 2.500 \text{ mPas}$

Bod zkřídovatění: ca. $+5^{\circ}\text{C}$

Označení:
 KLEIBERIT 343.3: viz bezpečnostní list

Nanášecí metody

- štětcem, stěrkou nebo válečkem
- nanášecími stroji

Nanášecí zařízení musí být z nerezové oceli nebo plastu.

Zpracování

Lepené materiály musí být suché, zbavené prachu, mastnoty a klimatizované. Vhodná teplota zpracování je $18 - 20^{\circ}\text{C}$, nejvhodnější vlhkost dřeva je 8-10%. Nezpracovávat pod 10°C .

Množství nánosu: $80 - 100 \text{ g/m}^2$

Optimální množství nánosu musí stanovit uživatel na základě předběžných testů.

Otevřená doba: 5 - 8 min.

Otevřená doba je závislá na naneseném množství, savosti materiálů, vlhkosti dřeva a vzduchu a teplotě.

Lisovací tlak: $0,25 - 0,5 \text{ N/mm}^2$

Lisovací časy:

Orientačně pro dýhu 0,6 mm na dřevotřísku při nánosu 80 g/m^2 .

Teplota	Lisovací čas
20°C	Od 10 minut
100°C	Od 30 sekund
120°C	Od 25 sekund

Čištění

Čištění strojů, nanášecího zařízení a obalů od lepidel se provádí vodou.

Velikosti balení

KLEIBERIT 343.3:

Plastový kanystr

10 kg netto

Další balení na vyžádání.

KLEIBERIT 343.3

Skladování

Obě složky lze v originálním uzavřeném obalu skladovat při 20°C ca. po dobu 12 měsíců.
Z důvodu speciálního účelu použití se doporučuje lepidlo chránit před mrazem.

Před použitím přivést na pokojovou teplotu a dobře promíchat.

stav 08.05.2025 ch; nahrazuje předcházející vydání

Likvidace lepidel a obalů

Třída odpadu lepidla 080410

**Naše obaly jsou z recyklovatelného materiálu (mezinár. značka).
Dobře vyprázdněné obaly lze druhotně zpracovat.**

Service

Naše technická poradenská služba je Vám kdykoliv k dispozici. Naše údaje se zakládají na našich dosavadních zkušenostech a nejsou ujištěním o vlastnostech ve smyslu pravomoci oborového svazu. Sami vyzkoušejte, zda je náš produkt vhodný pro Vaše účely. Ručení přesahující hodnotu našeho produktu nemůže být vyvozováno z uvedeného výkladu, ani z využití naší bezplatné a nezávazné poradenské služby