

Colla parquet D3 KLEIBERIT 351.0

Colla resistente all'acqua - gruppo D3 secondo DIN/EN 204

Campi di applicazioni

- Incollaggi di incastri maschio/femmina per pavimento parquet e pavimento in laminato

Vantaggi

- Colla monocomponente, applicabile direttamente dal flacone
- Tempo aperto ottimale
- Non contiene solventi e formaldeide

Caratteristiche dell'incollaggio

- Classe di incollaggio D3 secondo norma DIN/EN 204
- Giunto trasparente

Caratteristiche della colla

Base:	dispersione PVAC
Peso specifico:	ca. 1,10 g/cm ³
Colore:	bianco
Valore PH:	ca. 3
Viscosità	
Brookfield Sp.6/20 Rpm:	ca. 13.000 ± 2.000 mPa·s
Consistenza:	medio viscosa
Punto bianco:	ca. + 5°
Tempo aperto (a 20°C):	ca. 10 min.
Identificazione:	
da non contrassegnare secondo le direttive europee in materia di sostanze pericolose (consultare ns. scheda di sicurezza)	

Applicazione

I materiali da incollare devono essere asciutti, senza polvere e grasso e climatizzati a temperatura ambiente. Le temperature di lavorazione ideale sono tra 18 – 20°C. Umidità del legno ideale: 8-10 %. Non lavorare al di sotto di +10°C.

Tagliare la parte superiore del flacone e applicare la colla in forma di cordolo sulla scanalatura (femmina) della tavoletta. Per garantire una sigillatura del giunto e una resistenza ottimale all'acqua, applicare la colla su tutto il bordo dell'incastro.

Congiungere poi i bordi degli incastri con l'aiuto di un martello facendo in modo che l'incastro collimi perfettamente.
(Consultare il manuale di istruzioni del produttore del parquet/laminato)

Tempo di pressatura (18-20°C):

Per laminato min. 40 min.
Per legno min. 5 min.

Consumo: ca. 25 g. per metro lineare

La resistenza finale secondo le norme DIN/EN 204 (D3) viene raggiunta dopo 7 gg.

Richiudere bene il flacone iniziato. Evitare il contatto della colla con il ferro (rischio di macchie).

Pulizia

Eliminare le macchie di colla fresca immediatamente con acqua. Gli strumenti di lavoro possono venir puliti con acqua.

Confezioni

Cartone con 9 flaconi da 1 kg. netto cad.
Cartone con 12 flaconi da 0,5 kg netto cad

Altre confezioni a richiesta!

Stoccaggio

KLEIBERIT D3 351.0 si conserva per ca. 1 anno a +20°C in confezioni originali chiuse.

np0813; sostituisce versioni precedenti

Colla parquet D3 KLEIBERIT 351.0

SMALTIMENTO DEI RESIDUI

I residui di colla e i recipienti devono essere smaltiti in base alle disposizioni nazionali e locali.
I ns. imballaggi sono in materiale riciclabile e possono essere riutilizzati se completamente vuoti.

ASSISTENZA TECNICA

Il ns. ufficio tecnico è sempre a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento.
I dati qui riportati hanno valore indicativo e si basano sulle ns. esperienze acquisite. Esse sono da considerarsi senza impegno alcuno. Provate Voi stessi se il ns. prodotto è adatto al Vs. scopo.
Non si accettano responsabilità che oltrepassino il valore del materiale fornito. Lo stesso vale per le informazioni tecniche messe a disposizione gratuitamente e senza impegno dal ns. ufficio.