

# KLEIBERIT 507.9

## 1K-PUR-Klebstoff

### Anwendungsgebiet

- Fenster- und Türenverleimung
- Schichtverleimungen von Holz und Holzwerkstoffen
- Fugenverleimungen für den Außenbereich
- Verleimung mineralischer Bauplatten, keramischer Werkstoffe, Betonwerkstoffe und Hartschäume

### Vorteile

- Nur eine Komponente – keine Topfzeitprobleme
- Einfache Anwendung
- sehr helle Fuge
- wenig aufschäumend

### Eigenschaften der Verklebung

- Die duroplastische Leimfuge ist hochwärmebeständig und bringt hohe Festigkeitswerte
- Verleimqualität D4 nach DIN EN 204 (interne Prüfung)

### Eigenschaften des Klebstoffes

<b>Basis:</b>	Isocyanat
<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Dichte:</b>	ca. 1,13 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viskosität</b>	
<b>- Brookfield RVT:</b>	3.500 ± 800 mPa·s
<b>Konsistenz:</b>	dünnflüssig

### Offene Zeit:

(bei 20°C und 50% rel. Feuchtigkeit) 15 ± 3 Minuten

**Kennzeichnung:** kennzeichnungspflichtig nach EU-Vorschriften, enthält 4,4'Diphenylmethandiisocyanat (Siehe unser Sicherheitsdatenblatt)

**Hinweis:** Nur für gewerbliche Anwendung vorgesehen.

## Verarbeitung

### Verarbeitungsbedingungen

Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 20°C, die ideale Holzfeuchte bei 8 - 12 %.

Nicht unter +5°C verarbeiten. Die Klebeflächen müssen sauber, fettfrei und lufttrocken sein.

Von Kunststoffoberflächen Trennmittel entfernen.

### Auftragsmethoden

Aus dem Liefergebilde, mit Spachtel oder Handwalze.

### Klebstoffauftrag

Es genügt einseitiger Klebstoffauftrag auf das weniger poröse Fügeteil.

### Auftragsmenge

100 - 200 g/m<sup>2</sup> je nach Materialbeschaffenheit.

### Offene Zeit

ca. 15 Minuten bei ca. 20°C.

Durch hohe Raumtemperatur, hohe Luftfeuchtigkeit oder Feuchtezufuhr wird diese Zeitspanne verkürzt.

### Härtung

Durch den Einfluss von Feuchtigkeit (Luft, Werkstoff) härtet der Klebstoff zu einem wasserfesten, lösemittelbeständigen, halbharten Klebstofffilm aus. Durch gezielte Feuchtezufuhr (Feinsprühen von Wasser 10 - 20 g/m<sup>2</sup>) oder höhere Temperaturen (40°C bis max. 70°C) wird der Vernetzungsvorgang beschleunigt.

### Pressen der Teile

Der Vernetzungsvorgang soll bei einem Pressdruck stattfinden, der einen ausreichenden Kontakt der Klebefläche gewährleistet.

Pressflächen durch Auflegen von Silikonpapier vor auslaufendem Klebstoff schützen.

Der erforderliche Druck ist von der Art und Größe der Werkstücke abhängig, es soll eine gute Fugenpassung erreicht werden.

Bei Schichtholzverklebungen bzw.

Fugenverleimungen nicht unter **0,6 N/mm<sup>2</sup>** pressen.

Je intensiver die Vernetzung des Klebstoffes unter Pressdruck erfolgt, desto höher ist die spätere Belastbarkeit.

## KLEIBERIT 507.9

### Presszeiten

Die Zeiten sind von der Temperatur und vom Feuchteangebot stark abhängig.  
Als Richtwerte gelten:

Temperatur	Presszeit
20°C	45 - 60 Minuten
40°C	25 - 30 Minuten
60°C	15 - 20 Minuten

Exakte Zeiten müssen für die spezielle Anwendung nach vorliegenden Bedingungen festgelegt werden.

### Nachbindezeit

Die Weiterbearbeitung der verleimten Teile ist nach 1 - 2 Stunden möglich, die Endfestigkeit wird nach ca. 7 Tagen erreicht.

### Reinigung

Auftragsgeräte nach Gebrauch **sofort** mit Reiniger KLEIBERIT 820.0 reinigen.

### Gebindegrößen

#### KLEIBERIT 507.9:

Metallkanne 30 kg netto

#### Reiniger

#### KLEIBERIT 820.0:

Blechkanister 4,5 kg netto

Blechkanne 22 kg netto

Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.

### Lagerung

KLEIBERIT 507.9 ist in luftdicht verschlossenen Kunststoffflaschen ohne Alubeutel bei 20°C ca. 9 Monate lagerfähig. In allen anderen luftdicht verschlossenen Gebinden ist KLEIBERIT 507.9 bei 20 °C 12 Monate lagerfähig.

Gebinde kühl und trocken lagern.

Klebstoff sorgfältig vor Feuchtigkeitseinwirkung schützen.

Angebrochene Gebinde kurzfristig verbrauchen.

KLEIBERIT 507.9 ist nicht frostempfindlich bei Temperaturen oberhalb -20°C

Stand 13.02.2024 ga; ersetzt frühere Ausführungen

#### Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung

Abfallschlüssel 080501

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

#### Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.