

KLEIBERIT 584.0

Trajno elastičan, brzo vezajući lepak za lepljenje i zaptivanje za unutrašnju i spoljnu upotrebu. 1-komponentni sistem na osnovi silanterminiranih polimera.

Područje primene

- elastično lepljenje različitih materijala kao n.pr. drvo, staklo, metal, plastika i mineralne substrate

Prednosti

- bez izocijanata
- bez phthalata
- bez otapala
- bez silikona
- bez dibutil-kalaja
- jako dobra početna čvrstoća (na mokro)
- postojanost na UV zrake i vremenske uslove
- trajno elastičan
- moguće premazivanje sa bojom preko lepka (zbog različitih proizvoda na tržištu (lak i boje) preporučujemo testiranje)
- istrvrdnjavanje bez mirisa
- prerada moguća od +5 °C do +30 °C

Karakteristike KLEIBERIT 584.0

osnova:

STP

sistem mreženja:

istrvrdnjavanje pod uticajem vlage u vazduhu

gustoća:
oko 1,46 g/cm³
konzistencija:

u obliku paste

vreme kada se stvara koža na površini:

oko 20 minuta

brzina istrvrdnjavanja

(20 °C/50 % rLF): oko 2 mm/dan

boja:

bela

oznaka:
nije potrebna oznaka ka GefStoffV
(pogledajte naš sigurnosni list)

Mehaničke karakteristike:

tvrdoća: oko 38 Shore A

zatezna čvrstoća: oko 2,0 N/mm²
(DIN EN ISO 527-3)

istezivanje: > 400%
(DIN EN ISO 527-3)

napon kod 100 % istezanja: oko 0,9 N/mm²
(DIN EN ISO 527-3)

nanos: u obliku gusenica, u tačkama ili površinski

Prerada

Podloga mora biti održiva, bez masnoće i prašine i suva. Na kartuši vrh odseći, diznu ošarafiti i na odgovarajući otvor na koso zaseći. Kartušu staviti u pištolj. Prerada moguća sa ručnim pištoljom, ili pod pritiskom ili električan pištolj za nanos.

Čvrstoća spoja i kompatibilnost KLEIBERIT 584.0 sa sopstvenim materijalom i datim okolnostima istestirati. Za vaše specijalne aplikacije se обратите našim tehničarima.

Fugna koja je pokretna treba izbegavati da bude spojena na tri strane. Povoljan materijal za pozadinu kao n.pr. PE kanap upotrebljavati. KLEIBERIT 584.0 nakon nanosa u fugnu odmah izravnati, obratiti pažnju da bude dobar spoj na rubovima. Višak materijala odmah obrisati.

Načete kartuše pomogućnosti odmah istog dana istrošiti jer inače istrvrdjava lepak.

KLEIBERIT 584.0

Čišćenje

Čišćenje aparata odmah nakon završetka rada očistiti. Istvrdnut lepak se može samo mehanički odkloniti.

Pakovanja

KLEIBERIT 584.0:

karton 12 alu-kartuše	po	310 ml
karton 12 alu-kartuše	po	600 ml

Skladištenje

KLEIBERIT 584.0 ima rok trajanja u originalnom pakovanju oko 6 meseci. Na suvom i hladnom mestu čuvati.

va 1212

Zbrinjavanja lepka i ambalaže = šifra zbrinjavanja otpada 080410.

Naša ambalaža napravljena je od recikliranog materijala. Dobro ispraznjena ambalaža se može ponovo upotrebiti.

Servis

Naše tehničko savetovalište vam stoji na raspolaganju.

Navedeni podaci su naše lično iskustvo i nije garantija u smislu BGH zakona.

Zamoljavamo vas da sami ispitate proizvod kako bi ustanovili da li je isto povoljno za vašu upotrebu. Odgovornost, koja prelazi vrednost našeg proizvoda, nepreuzimamo niti uz upotrebu naših besplatno i neobavezujuće savetodavanih usluga.

KLEIBERIT 584.0