

KLEIBERIT 600.0

1K STP lepidlo

Křišťálově čiré, univerzálně použitelné montážní lepidlo pro vnější i vnitřní prostředí. Vlhkostí vytvrzující jednokomponentní systém na bázi STP.

Oblast použití

- Transparentní spáry, opticky neviditelné lepení, fixace a montáž.
- Elastické lepení nejrůznějších materiálů jako např. dřevo, sklo, kov, plasty a minerální látky.
- Široké spektrum použití pro stavbu, výstavbu a montáž.

Přednosti

- Transparentní
- Odolné UV a povětrnostním vlivům
- Trvale elastické
- Přetíratelné (doporučujeme vlastní zkoušky)
- Zpracovatelné od +5°C až do +30°C

Vlastnosti KLEIBERIT 600.0

Báze:	STP
Systém vytvrzení:	vlivem vlhkosti vzduchu
Hustota:	ca. 1,01 ± 0,03 g/cm ³
Konzistence:	pastovitá
Vytváření povlaku (23°C / 50% r.v.v.):	25 ± 10 minut
Rychlost vytvrzování (23°C / 50% r.v.v.):	2 mm/24 h
Barva:	transparentní, čirá
Označení:	není povinné dle předpisů EU (viz bezpečnostní list)

Mechanické vlastnosti

Tvrдость:	ca. 40 Shore A
Pevnost v tahu: (DIN EN ISO 527-3)	ca. 1,5 N/mm ²
Tažnost: (DIN EN ISO 527-3)	ca. 200 %
Nános:	housenka, bodově nebo plošně

Zpracování

Lepené plochy musí být nosné, suché, čisté, zbavené prachu a mastnoty. U kartuši odříznout uzávěr, našroubovat trysku a seříznout dle velikosti spáry. Kartuši vložit do pistole. Zpracování se provádí ruční, vzduchovou nebo elektromotorickou pistolí.

Přilnavost a snášenlivost lepidla KLEIBERIT 600.0 by měl uživatel ověřit zkouškami na vlastním materiálu a za individuálních podmínek. Materiály je třeba spojit během uvedené doby vytváření povlaku. Podle druhu použití je třeba dílce na min. 24 hodin fixovat (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu). Materiál přetírat až po úplném vytvrzení.

U dilatačních spár je třeba zamezit tříbodovému styku. Použít vhodný vymezovací materiál, jako např. PE provazec. Přebytečný materiál okamžitě odstranit setřením.

Otevřené kartuše zpracovat nejlépe ve stejný den, jinak hrozí vytvrzení!

Omezení použití

Při použití a zpracování přírodního kameniva je bezpodmínečně třeba provést zkoušky. Pro použití pod vodou a v trvale mokřím prostředí není lepidlo vhodné.

Není vhodné pro EPS, XPS, barevné kovy.

KLEIBERIT 600.0

Čištění

Čištění pracovního nářadí provést okamžitě po použití. Vytvrzenou hmotu lze odstranit pouze mechanicky.

Velikosti balení

KLEIBERIT 600.0:

Karton s 12 PE kartušemi	á 290 ml (odpovídá ca. 290 g)
Karton s 12 PE kartušemi	á 300 ml (odpovídá ca. 300 g)
Karton s 20 PE-salámy	á 600 ml netto (odpovídá ca. 600 g)

Plechový sud 190 kg netto

Jiná balení na vyžádání.

Skladování

Lepidlo KLEIBERIT 600.0 lze v chladnu a suchu skladovat minimálně 9 měsíců.

stav 19.10.2020 ch; nahrazuje předcházející vydání

Likvidace lepidel a obalů

Třída odpadu 080410

Naše obaly jsou z recyklovatelného materiálu (mezinár. značka).
Dobře vyprázdněné obaly lze druhotně zpracovat.

Service

Naše poradenská služba pro aplikační technologie je vám kdykoli k dispozici. Informace jsou založeny na našich dosavadních zkušenostech a nejedná se o záruku ve smyslu judikatury BGH. Zkontrolujte, zda je náš produkt vhodný pro vaše účely. Odpovědnost, která přesahuje hodnotu našeho produktu, nelze odvodit z těchto prohlášení, a to ani z využití naší bezplatné a nezávazné poradenské služby.