

KLEIBERIT 605.0

1K STP lepidlo

Oblast použití

- Plošné lepení nejrozličnějších materiálů jako např. dřevo, sklo, velké množství kovů, minerálních látek a většiny plastů

Přednosti

- rychlé vytvrzení bez bublin
- odolné UV záření a povětrnostním vlivům
- přetíratelné
(na základě velkého množství laků na trhu doporučujeme vlastní zkoušky)
- zpracovatelné od +5 °C až do +30 °C

Vlastnosti KLEIBERIT 605.0

Báze:	STP
Vytvrzovací systém:	Vytvrzení vlivem vlhkosti (vzduch, materiál)
Hustota, 20 °C:	ca. 1,55 g/cm ³
Viskozita, 23 °C:	ca. 10 – 15 Pa.s
Vytváření povlaku (20 °C/50 % rel. VV):	ca. 8 minut
Rychlost vytvrzování (20 °C/50 % rel. VV):	ca. 2 - 3 mm/den
Nános:	plošný
Barva:	605.0.20 béžová 605.0.90 šedá
Označení:	viz bezpečnostní list

Zpracování

Lepené plochy musí být soudržné, suché, zbavené prachu a mastnoty. Materiály, jako např. kovy, pro lepší přilnavost popř. zbrousit.

U velkoplošném lepení musí alespoň jeden substrát vykazovat permeabilní vlastnosti (jako např. u dřeva, dřevěných materiálů, EPS).

Přilnavost a snášlivost lepidla KLEIBERIT 605.0 musí uživatel prověřit zkouškami s vlastními materiály a za individuálních podmínek.

Substráty je třeba spojit během uvedeného času vytváření povlaku.

Materiál přetírat nejdříve po úplném vytvrzení.

Čištění

Čištění pracovního nářadí provést okamžitě po použití. Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.

Velikosti balení

KLEIBERIT 605.0:

Plastový kanystr	7,5 kg netto
Plastová láhev	0,75 kg netto
IBC	1300 kg netto

Další balení na vyžádání.

Skladování

Lepidlo KLEIBERIT 605.0 je při skladování v chladnu a suchu skladovatelné po dobu ca. 9 měsíců.

Stav 11.1102022 ch

KLEIBERIT 605.0

Likvidace lepidel a obalů

Třída odpadu 080409

Naše obaly jsou z recyklovatelného materiálu. Dobře vyprázdněné obaly lze opět druhotně zpracovat.

Service

Naše technická poradenská služba je Vám kdykoliv k dispozici. Naše údaje se zakládají na našich dosavadních zkušenostech a nejsou ujištěním o vlastnostech ve smyslu pravomoci oborového svazu. Sami vyzkoušejte, zda je náš produkt vhodný pro Vaše účely. Ručení přesahující hodnotu našeho produktu nemůže být vyvozováno z uvedeného výkladu, ani z využití naší bezplatné a nezávazné poradenské služby.