

# KLEIBERIT 657.0.51

## Verniz finalizante UV 657.0.51, Supermatt,

### Campos de aplicação

- Verniz finalizante UV, foto sensível, para KLEIBERIT Hot Coating® Tecnologia, côr 51, com grau de brilho de < 8 unidades.

### Características do 657.0 51

**Base :** acrilato endurecível por raios ultravioletas

**Peso espec. (a 20°C):** aprox. 1,20 g/cm<sup>3</sup>

**Sólidos:** 99 (valor teórico)

**Côr:** 051

**Grau de brilho < 60°:** < 8 unidades, dependendo dos parâmetros de aplicação

**Viscosidade de fornecimento (a 20°C)**

**6mm Copo DIN:** 25 - 35 segundos

### Identificação:

Ver nossa ficha de segurança.

### Aplicação

Temperatura de aplicação

e dos materiais: 22 – 28°C

Aplicação com rolo: 25 – 45 g/m<sup>2</sup>

Viscosidade de trabalho: viscosidade em estado de entrega

**Mexer bem o produto antes de usá-lo.  
Verificar todos os parâmetros relevantes  
antes de iniciar a produção.**

### Secagem / endurecimento UV

Pré-endurecimento: Excimer

Endurecimento: 10 m/min

Dose de UV\*: 880 – 930 mJ/cm<sup>2</sup> (Hg)

Dose de UV\*: 350 – 400 mJ/cm<sup>2</sup> (Ga)

\*A dosagem de UV mencionada é um valor com base em experiência com medidas feitas com "UV-Disc A002400 (Full-UV: 250 – 410 nm)" da UV-Technik.

**Antes de iniciar a aplicação do produto é estritamente necessário determinar as condições/ os parâmetros de trabalho para atingir ótimos resultados.**

Estes resultados dependem tanto da aparelhagem de aplicação quanto do substrato a ser revestido. As características finais, como por exemplo aderência, resistência à ranhuras e aptidão ao lixamento devem ser monitorados continuamente.

### Limpeza

Os utensílios de trabalho e peças de máquinas devem ser limpos imediatamente com limpador KLEIBERIT 820.0.

### Embalagens

**KLEIBERIT Verniz finalizante 657.0.51**

balde de metal de 30 kg neto

### Limpador

**KLEIBERIT 820.0:**

bidão de metal de 22 kg neto

Outras embalagens sob pedido.

# KLEIBERIT 657.0.51

## Armazenamento

O produto pode ser armazenado em temperatura ambiente (5 - 25°C) durante no mínimo 9 meses em sua embalagem original, herméticamente fechada.

Um armazenamento com temperaturas mais altas reduz o tempo de durabilidade.

Temperatura recomendada para o transporte:  
0 – 35°C.

O produto não é sensível à temperatura até 0°C.  
Proteger contra luz e calor

30.11.2023 /cp Substitui a versão de data anterior

### ELIMINAÇÃO DE ADESIVO E DA EMBALAGEM

Chave de eliminação de resíduos 080111

Os resíduos de cola e seus recipientes devem ser eliminados de acordo com as normas locais e estaduais vigentes. Nossas embalagens são de material reciclável.

### SERVICO AO COMPRADOR

Nosso departamento de aplicações pode ser consultado a qualquer momento sem compromisso. Os dados contidos na folha de utilização são provenientes de resultados obtidos até esta data. Devem ser considerados como informação sem compromisso. Por favor, certificar-se se nossos produtos são adequados para a aplicação desejada. Não assumimos nenhuma responsabilidade acima do preço do nosso produto. Não nos responsabilizamos por declarações feitas anteriormente. V. Sa. pode recorrer ao nosso serviço técnico, o qual vos atenderá livre de qualquer despesa e sem compromisso.