

KLEIBERIT 657.9.43

Verniz que endurece com raios ultravioleta para aplicação com rolos, HiGloss. Côr: 030 (summer white) para KLEIBERIT HotCoating®

Campos de aplicação

- Verniz ultravioleta fotosensitivo finalizante para tecnologia Kleiberit Hot Coating® na côr 030 e com grau de brilho de > 90 unidades.

Vantagem

- Boa resistência contra ranhuras

Características do 657.9.43

Base: acrilato endurecível por raios ultravioletas

Peso espec. (a 20°C): aprox. 1,49 g/cm³

Sólidos: > 99 %

Côr: 030

Grau de brilho 60°: > 90 unidades o grau de brilho depende da quantidade aplicada

Viscosidade (a 20°C)

6mm Copo DIN: aprox. 28 - 38 segundos

Identificação:

Ver nossa ficha de segurança.

Aplicação

Temperatura de trabalho e dos materiais:

18 – 22°C

Aplicação com rolo:

35 – 55 g/m²

Viscosidade de trabalho: ver viscosidade de entrega

Antes de usar o produto este deve ser bem revolvido. Todos os parâmetros relevantes devem ser verificados antes de se iniciar a produção.

Secagem / endurecimento UV

Endurecimento: 10 m/min

Dose UV*: 880 – 930 mJ/cm² (Hg) e
350 – 400 mJ/cm² (Ga)

* As doses mencionadas são valores com base em experiências com medições com um “Disco UV A002400 (Full-UV: 250 – 410 nm)” da UV-Technik.

É extritamente necessário em estabelecer as condições de aplicação antes da produção para garantir ótimos resultados.

Estes resultados dependem da aparelhagem de aplicação e do substrato a ser revestido. As características finais, como por exemplo a adesividade, resistência à ranhuras e aptidão de lixamento devem ser monitorizados continuamente.

Limpeza

Os utensílios de trabalho e peças de máquinas devem ser limpos imediatamente com KLEIBERIT 820.0.

Embalagens

KLEIBERIT 657.9.43:

balde de metal de 30 kg neto

Limpador

KLEIBERIT 820.0:

bidão de metal de 22 kg neto

Outras embalagens sob pedido.

KLEIBERIT 657.9.43

Armazenamento

O produto pode ser armazenado em temperatura ambiente (5 - 25°C) durante no mínimo 6 meses em sua embalagem original, herméticamente fechada.

Temperaturas mais elevadas encurtam o tempo de armazenamento.

Temperatura recomendável para o transporte:
0 até + 35°C.

O produto não é sensível até 0°C.
Proteger contra luz e calor.

11.04.2025/cp Substitui a versão de data anterior

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Chave para eliminação de resíduos: 080111

Os resíduos de cola e seus recipientes devem ser eliminados de acordo com as normas locais e estaduais vigentes. Nossas embalagens são de material reciclável

SERVICO AO COMPRADOR

Nosso departamento de aplicações pode ser consultado a qualquer momento sem compromisso. Os dados contidos na folha de utilização são provenientes de resultados obtidos até esta data. Devem ser considerados como informação sem compromisso. Por favor, certificar-se se nossos produtos são adequados para a aplicação desejada. Não assumimos nenhuma responsabilidade acima do preço do nosso produto. Não nos responsabilizamos por declarações feitas anteriormente. V. Sa. pode recorrer ao nosso serviço técnico, o qual vos atenderá livre de qualquer despesa e sem compromisso.