

KLEIBERIT 658.9.90

Aditivo

Campos de aplicação

- Aditivo anti-riscos (anti-scratch) para auto-mistura no topcoat UV KLEIBERIT 659.9.02.

Características

Base:	Concentrado	aditivo
	baseado em	
	acrilatos de cura UV	
Consistência:	líquida	
Côr:	incolor	
Peso espec. (a 20°C):	aprox. 1,499 g/cm ³	
Teor de sólidos:	aprox. 99%	

Quantidade recomendada a adicionar:

3,5 kg KLEIBERIT 658.9.90 para 20 kg KLEIBERIT 659.9.02

Identificação:

submetido a identificação segundo normas em vigor na União Europeia
(Ver nossa ficha de segurança)

Aplicação

Temperatura de aplicação: > 22°C

Juntar e mexer bem o KLEIBERIT 658.9.90 no verniz finalizante UV.

Evitar alta velocidade de agitação e forças de cisalhamento para minimizar a formação de bolhas e espuma.

A mistura resultante de KLEIBERIT 658.9.90 e KLEIBERIT 659.9.02 deve ser aplicada imediatamente. Para processamento no dia seguinte, a mistura preparada deve ser mexida/agitada novamente.

Limpeza

Os utensílios de trabalho e peças de máquinas devem ser limpos imediatamente com limpador KLEIBERIT 816.0

Embalagens

KLEIBERIT 658.9.90:

Lata de 3,5 kg neto

KLEIBERIT 816.0:

lata de metal de 4,5 kg neto
bidão de metal de 23 kg neto

Outras embalagens sob pedido.

Armazenamento

KLEIBERIT 658.9.90 pode ser armazenada mínimo 6 meses em sua embalagem original, herméticamente fechada.

Proteger contra calor e luz do sol direta.

23.12.2022/cp Substitui a versão de data anterior

KLEIBERIT 658.9.90

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Ver nossa ficha de segurança.

Os resíduos de cola e seus recipientes devem ser eliminados de acordo com as normas locais e estaduais vigentes. Nossas embalagens são de material reciclável.

Service

O nosso serviço de aconselhamento técnico está à sua disposição em qualquer tempo. A nossa informação baseia-se na nossa experiência até à data e não é uma garantia de propriedades no sentido da jurisprudência BGH. Verifique por si mesmo se o nosso produto é adequado para os seus propósitos. Nenhuma responsabilidade que exceda o valor do nosso produto pode ser derivada da presente informação, nem mesmo da utilização do nosso serviço de aconselhamento, que é fornecido gratuitamente e sem compromisso.