

KLEIBERIT 760.3

Tavitelná hmota pro čištění válcových nanášecích zařízení, ve kterých se zpracovávají PUR tavná lepidla

Přednosti

- Dobře mísitelné s PUR lepidlem
- Stejná teplota zpracování jako PUR lepidla KLEIBERIT.

Vlastnosti čistící hmoty

Hustota:	ca. 1,19 g/cm ³
Barva:	bílá
Teplota zpracování:	100-140°C
Označení:	viz bezpečnostní list

Čistící hmota 760.3 vyvíjí i při dodržení předepsaných teplot zpracování výpary. Přitom často vzniká dráždění dýchacích cest. Pokud jsou předepsané teploty pro zpracování po delší dobu značně překročeny, vzniká nebezpečí vývinu škodlivých rozkladných produktů. Proto je třeba přijmout opatření pro odstranění těchto par, např. instalací vhodného odsávání.

Zpracování

Při použití reaktivních tavných PUR lepidel musí být válcová nanášecí zařízení při pracovních přestávkách (např. přes noc nebo přes víkend) nebo při změně systému zcela vyčištěna. Toto je možné naplněním, roztavením a setřením této čistící hmoty.

Pozor!

I čistící hmota 760.3 musí být před novým použitím reaktivního tavného PUR lepidla ze systému zcela odstraněna.

Velikosti balení

Fíbrový buben	136,00 kg netto
Plastové vědro	20,00 kg netto

Skladování

Čistící hmota **KLEIBERIT 760.3** je skladovatelná ca. 1 rok.
Skladovat v chladnu a suchu.

Verze 09. 11. 2022 ch; nahrazuje předcházející vydání.

KLEIBERIT 760.3

Likvidace lepidel a obalů

Třída odpadu lepidlo 080410

Naše obaly jsou z recyklovatelného materiálu (mezinár. značka).
Dobře vyprázdněné obaly lze druhotně zpracovat.

Service

Naše poradenská služba pro aplikační technologie je vám kdykoli k dispozici. Informace jsou založeny na našich dosavadních zkušenostech a nejedná se o záruku ve smyslu judikatury BGH. Zkontrolujte, zda je náš produkt vhodný pro vaše účely. Odpovědnost, která přesahuje hodnotu našeho produktu, nelze odvodit z těchto prohlášení, a to ani z využití naší bezplatné a nezávazné poradenské služby.