

KLEIBERIT 760.3

Tavitel'ná hmota pre čistenie valcových nanášacích zariadení, vo ktorých sa spracovávajú tavná PUR lepidlá.

Prednosti

- Dobre miešateľné s PUR lepidlom
- Rovnaká teplota spracovania ako PUR lepidla KLEIBERIT.

Vlastnosti čistiace hmoty

Hustota: ca. 1,19 g/cm³

Farba: biela

Teplota spracovania: 120-140°C

Označení: vid' karta bezpečnostných údajov

Čistiaca hmota 760.3 vyvíja aj pri dodržaní predpísaných teplôt spracovania výpary. Pritom často dochádza k dráždeniu dýchacích ciest. Pokiaľ sú predpísané teploty pre spracovanie po dlhšiu dobu značne prekročené, vzniká nebezpečie vývinu škodlivých rozkladných produktov. Preto je potrebné prijať opatrenia pre odstránenie týchto pár, napr. inštaláciu vhodného odsávania.

Spracovanie

Pri použití reaktívnych tavných PUR lepidiel musí byť valcové nanášací zariadenia pri pracovných prestávkach (napr. cez noc alebo cez víkend) alebo pri zmene systému celkom vyčistená. Toto je možné naplnením, roztavením a zotretím tejto čistiacej hmoty.

Pozor!

I čistiaca hmota 760.3 musí byť pred novým použitím reaktívneho tavného PUR lepidla zo systému celkom odstránená.

Veľkosti balenia

Plastové vreće 20,00 kg netto

Skladovanie

Čistiacu hmotu **KLEIBERIT 760.3** možno skladovať ca. 1 rok.
Skladovať v chladnu a suchu.

20.08.2021 ch

KLEIBERIT 760.3

Likvidace lepidel a obalů

Třída odpadu 080410

**Naše obaly jsou z recyklovatelného materiálu (mezinár. značka).
Dobře vyprázdněné obaly lze druhotně zpracovat.**

Service

Naše technická poradenská služba je Vám kdykoliv k dispozici. Naše údaje se zakládají na našich dosavadních zkušenostech a nejsou ujištěním o vlastnostech ve smyslu pravomoci oborového svazu. Sami vyzkoušejte, zda je náš produkt vhodný pro Vaše účely. Ručení přesahující hodnotu našeho produktu nemůže být vyvozováno z uvedeného výkladu, ani z využití naší bezplatné a nezávazné poradenské služby.